

## Description du produit

La membrane OBEX CORTEX 0230FR Classe A2 VCL est une couche étanche à l'air et à la vapeur qui s'installe à l'intérieur pour augmenter l'étanchéité à l'air, améliorer la gestion de l'humidité et l'efficacité énergétique.

## Spécifications du produit

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Taille du rouleau | 1200 mm x 50 m     |
| Épaisseur         | 0,18 mm (+/- 0,03) |
| Couleur           | Argent/Blanc       |

## Applications du produit

» Appliqué à l'intérieur du mur extérieur.  
Généralement appliqué à l'arrière du SFS pour assurer l'étanchéité à l'air et à la vapeur.

## Données techniques

|                                             |            |                                                               |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Norme harmonisée                            | EN 13984   |                                                               |
| Certification par un tiers                  | KIWA       | BAW-22-246-P-A-UK                                             |
| Réaction au feu                             | EN 13501-1 | A2-s1,d0                                                      |
| Étanchéité                                  | EN 1928    | Pass – 2 kPa pendant 24 heures                                |
| Résistance à la pénétration de l'air        | EN 12114   | Fuite nette : 0 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> (+/- 100 Pa) |
| Transmission de vapeur d'eau (valeur Sd)    | EN 1931    | 2575,35                                                       |
| Résistance aux UV                           |            | Élevé                                                         |
| Résistance à la vapeur                      |            | 12,874 MNs/g                                                  |
| Résistance à la traction                    | EN 12311-2 | Longitudinal : 1362 N/50 mm<br>Transversal : 1349 N/50 mm     |
| Résistance à la déchirure (tige de l'ongle) | EN 12310-1 | Longitudinal : 150 N<br>Transversal : 150 N                   |
| Allongement                                 | EN 12311-2 | Longitudinal : 2,8 %<br>Transversal : 3,8 %                   |
| Flexibilité à basse température             | EN 1109    | -40 °C                                                        |


### Produits associés

- » OBEX CORTEX 0824FR Double Sided Tape
- » OBEX CORTEX 0823FR UV Resistant Façade Tape

### Informations supplémentaires importantes

- » Il incombe à l'utilisateur de vérifier la compatibilité.
- » OBEX Protection Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis, conformément à sa politique de développement et d'amélioration continue.
- » Consultez l'équipe technique OBEX pour obtenir la dernière version de la fiche technique ou pour toute autre question.

### Guide d'installation



Scannez le code QR pour obtenir le guide d'installation afin de garantir une installation correcte et conforme.

Vous pouvez également suivre ce lien :  
[obexuk.qrd.by/0230fr-install](https://obexuk.qrd.by/0230fr-install)