OBEX CORTEX®

# 0787 **Apprêt non inflammable**

# Fiche technique

Fiche technique

Version 01.01.01

*Mise à jour le 17/11/23*

## Description du produit

L'apprêt non inflammable OBEX CORTEX 0787 est un apprêt à base de caoutchouc synthétique non inflammable, pulvérisable à basse pression. Il est conçu principalement pour l'apprêt des surfaces de construction avant l'application de l'adhésif.

## Caractéristiques

Installation facile et rapide
Séchage rapide et résistance initiale élevée

## Application

Remuez vigoureusement l'apprêt avant et pendant l'application.
Si conservé pendant une longue période à des températures froides ( < 15 ºC), ramenez-le à température ambiante.
Appliquer l'apprêt sur la surface avec un pinceau ou un rouleau pour garantir que toute la surface est couverte.
Appliquer l'apprêt par de longs mouvements de va-et-vient sur toute la zone de préparation avec une pression modérée.
Continuez jusqu'à ce que la surface devienne grise et évitez les rayures et les flaques.
Attendez que la surface apprêtée soit complètement sèche selon le test « push-touch » – normalement environ 10 minutes – avant d'appliquer les matériaux adhésifs OBEX CORTEX EPDM.
Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter notre service technique.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Base | Caoutchouc synthétique |
| Apparence | Neutre/Tinté/Rouge |
| Résistance à la température | -30 à 75°C |
| Température d'application | 5-25°C |
| Couverture | 20 $m^2$/Bidon de 4 litres |
| Viscosité | 250-400 CPS |
| Durée d'adhérence | sens : 0-1 minutes (environ)<br>sens : 1 à 20 minutes (environ) |
| Stockage | 5-25°C |
| Durée de conservation | 12 mois |
| Environnement | À base de solvant/dangereux |

## Stockage

**Conditionnement :** Bidon de 4 litres
**Stockage :** Conserver dans les boîtes d'origine non ouvertes à une température comprise entre 15ºC et 25ºC. Conservez le matériau à l'abri de la lumière directe du soleil jusqu'au moment de l'application.