

Description du produit

La membrane pare-vapeur OBEX CORTEX 0830 est une membrane étanche à l'air et à la vapeur utilisée pour augmenter l'étanchéité à la vapeur et à l'air et améliorer la gestion de l'humidité et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Caractéristiques principales

- » Valeur Sd de 20 m
- » Translucide – l'isolation et les installations sont visibles à travers la membrane
- » Étanche à l'air
- » Conforme à la norme DTU 31.2
- » Conforme à la norme DTU 31.4

Spécifications du produit

Largeur	1500 mm
Longueur	50 m par rouleau
Épaisseur	0,5 mm
Couleur	Blanc
Emballage	1 rouleau emballé individuellement

Applications du produit

- » Murs
- » Toitures - conformément aux plans

Technical Data

Norme harmonisée	EN 13984	Type A
Réaction au feu	EN 13501-1	E
Étanchéité à l'eau	EN 1928	Certifiée – 2 kPa pendant 24 heures
Transmission de vapeur d'eau (valeur Sd)	EN 1931	20 m
Résistance à la traction	EN 12311-2	Longitudinal : 100 N / 50 mm Transversal : 80 N / 50 mm
Allongement	EN 12311-2	Longitudinal : 50 % Transversal : 50 %
Résistance à la déchirure (tige de clou)	EN 12310-1	Longitudinal : 70 N Transversal : 100 N

Guide d'installation



Scannez le code QR pour obtenir le guide d'installation afin de garantir une installation correcte et conforme.

Vous pouvez également suivre ce lien : obexuk.qrd.by/0830-install-guide-fr

Produits associés

- » Ruban adhésif double face OBEX CORTEX 0850
- » Ruban adhésif simple face OBEX CORTEX 0855

Informations supplémentaires importantes

- » Installez conformément au guide d'installation OBEX.

Stockage

- » Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- » Durée de conservation : 2 ans.
- » Températures : 10 °C à 30 °C.

Flexibilité à basse température	EN 1109	-40 ° C
Résistance au cisaillement des joints (ruban adhésif double face 0850)	EN 12317-2	134.61 N
Résistance au cisaillement des joints (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12317-2	52.87 N
Résistance au cisaillement des joints après vieillissement (ruban adhésif double face 0850)	EN 12317-2	149.05 N
Résistance au cisaillement des joints après vieillissement (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12317-2	50.76 N
Résistance au pelage - membrane à membrane (ruban adhésif double face 0850)	EN 12316-2	27.15 N
Résistance au pelage - membrane à membrane (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12316-2	35.44 N
Résistance au pelage - membrane à contreplaqué (ruban adhésif double face 0850)	EN 12316-2	37.42 N
Résistance au pelage - membrane à contreplaqué (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12316-2	47.27 N