

Description du produit

La membrane pare-vapeur OBEX CORTEX 0831 est une membrane hautement étanche à la vapeur et à l'air utilisée pour augmenter l'étanchéité à la vapeur et à l'air et améliorer la gestion de l'humidité et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Caractéristiques principales

- » Valeur Sd de 100 m - haute étanchéité à la vapeur
- » Translucide – l'isolation et les installations sont visibles à travers la membrane
- » Étanche à l'air
- » Conforme à la norme DTU 31.2
- » Conforme à la norme DTU 31.4

Spécifications du produit

Largeur	1500 mm
Longueur	50 m par rouleau
Épaisseur	0,5 mm
Couleur	Blanc
Emballage	1 rouleau emballé individuellement


Applications du produit

- » Murs
- » Toitures - conformément aux plans

Technical Data

Norme harmonisée	EN 13984	
Réaction au feu	EN 13501-1	E
Étanchéité à l'eau	EN 1928	Certifiée – 2 kPa pendant 24 heures
Transmission de vapeur d'eau (valeur Sd)	EN 1931	100 m
Résistance à la traction	EN 12311-2	Longitudinal : 204 N / 50 mm Transversal : 177 N / 50 mm
Allongement	EN 12311-2	Longitudinal : 69 % Transversal : 68 %
Résistance à la déchirure (tige du clou)	EN 12310-1	Longitudinal : 198 N Transversal : 181 N
Flexibilité à basse température	EN 1109	-40 °C

Guide d'installation



Scannez le code QR pour obtenir le guide d'installation afin de garantir une installation correcte et conforme.

Vous pouvez également suivre ce lien : obexuk.qrd.by/0831-install-guide-fr

Produits associés

- » Ruban adhésif double face OBEX CORTEX 0850
- » Ruban adhésif simple face OBEX CORTEX 0855

Informations supplémentaires importantes

- » Installez conformément au guide d'installation OBEX.

Stockage

- » Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- » Durée de conservation : 2 ans.
- » Températures : 10 °C à 30 °C.

Résistance au cisaillement des joints (ruban adhésif double face 0850)	EN 12317-2	185.44 N
Résistance au cisaillement des joints (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12317-2	51.27 N
Résistance au cisaillement des joints après vieillissement (ruban adhésif double face 0850)	EN 12317-2	192.96 N
Résistance au cisaillement des joints après vieillissement (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12317-2	49.86 N
Résistance au pelage - membrane à membrane (ruban adhésif double face 0850)	EN 12316-2	31.47 N
Résistance au pelage - membrane à membrane (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12316-2	38.23 N
Résistance au pelage - membrane à contreplaqué (ruban adhésif double face 0850)	EN 12316-2	23.2 N
Résistance au pelage - membrane à contreplaqué (ruban adhésif simple face 0855)	EN 12316-2	48.04 N